



TW HOLZ - GRUNDIERUNG

Biologisches Grundiermittel mit fungizider und insektizider Wirkung

Produktbeschreibung

TW Holz-Grundierung ist ein natürliches, lösemittelfreies, farblos aufrocknendes Grundiermittel mit fungizider und insektizider Wirkung, hergestellt durch Extraktion aus der Waidpflanze.

Zusammensetzung

Deklaration aller Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge ihrer Konzentration:
Waid-Pflanzenextrakt, Leinöl, Emulgator

Anwendungsbereich

Für Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt, wie Holzverkleidung und Fachwerk, Fenster und Türen, Fensterläden, Profilholz, Balkone, Gartenhäuser, Carports, Gartenmöbel u.ä.

Eigenschaften

- fungizid wirksam gegen Basidiomyceten (holzzerstörende Pilze, wie z.B. Haus- oder Kellerschwamm)
- insektizid wirksam, z.B. gegen Hausbocklarven
- transparent, matt
- lösemittelfrei
- dünnflüssig, daher gutes Eindringverhalten
- sehr gut diffusionsfähig
- keine Filmbildung
- umweltfreundlich, biologisch abbaubar, kompostierbar, toxikologisch unbedenklich
- **nicht hautreizend, nicht augenreizend, keine Einstufung als gesundheitsschädlicher oder giftiger Stoff**
- **GLP - geprüft nach Richtlinie 93/21EWG Anh. 4; B4;B5; und RL 93/69 EWG, Teil C2**

Farbton

Farblos

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 10-12m²/l je Anstrich (ermittelt auf gehobeltem Kiefern-, Fichtenholz.)
Exakten Verbrauch gegebenenfalls durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 4-5 Stunden, überstreichbar nach ca. 24 Stunden.

Gebindegrößen

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Lagerung

Kühl, frostfrei, und trocken im geschlossenen Gebinde mind.1 Jahr lagerfähig.

Entsorgung

Da völlig biologisch abbaubar, können Restmengen kompostiert und die Gebinde über Hausmüll entsorgt werden.

TW HOLZ - GRUNDIERUNG

Verarbeitung

-Auftragsverfahren

Streichen, Tauchen, Spritzen

Geräte nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen

-Untergrundvorbereitung

Die Holzoberfläche muß sauber, trocken, fest, saugfähig, harz-, fett- und staubfrei sein.

Nur auf frostfreies Holz streichen.

=>Neues Holz

Saubere, staubfreie Holzoberfläche 1x mit unverdünnter TW Holz-Grundierung behandeln.

Evtl. vorhandene Harzgallen bzw. ausgetretenes Harz sind vor der Grundierung mit geeigneten Mitteln auszuwaschen oder zu entfernen.

=>Altes Holz

Fette, Öle, lose Teile und alte Anstriche entfernen, anschließend 1x unverdünnter TW Holz-Grundierung auftragen, stark verwittertes Holz 1-2x entsprechend behandeln.

TW Holz-Grundierung ist nicht UV-beständig. Daher wird eine anschließende Weiterbehandlung mit TW-Holzlasur oder TW-Deckfarbe empfohlen.

-Verarbeitungshinweise

=>TW Holz-Grundierung ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen!

=>TW Holz-Grundierung satt und möglichst allseitig auftragen.

=>TW Holz-Grundierung ist kein Endanstrich.

Zur Gewährleistung eines UV-Schutzes ist im Anschluss an die Grundierung eine Beschichtung mit TW-Holzlasur oder TW-Deckfarbe vorzunehmen (siehe entsprechende Technische Merkblätter).